

FICHE TECHNIQUE CA

DESIGNATION

EBOUT DE SERINGUE CA - ACETATE DE CELLULOSE

PROPRIETES :

- Membrane hydrophile
- Bonne résistance mécanique et faible absorption
- Débit d'eau :
 - 46 ml/min/cm² (0.45 µm)
 - 23 ml/min/cm² (0.2 µm)
- Point de bulle :
 - 220 kPa (0.45 µm)
 - 340 kPa (0.2 µm)
- Résistance contre la plupart des solvants organiques
- Stabilité chimique : pH 3-7