

FICHE TECHNIQUE

MCE

DESIGNATION

EBOUT DE SERINGUE MCE – ESTERS DE CELLULOSE MIXTE

PROPRIETES :

- Membrane hydrophile
- Bonne résistance mécanique et forte absorption
- Débit d'eau:
 - 22 ml/min/cm² (0.45 µm)
 - 8.5 ml/min/cm² (0.2 µm)
- Point de bulle :
 - 230 kPa (0.45 µm)
 - 350 kPa (0.2 µm)
- Résistance contre la plupart des solvants organiques et liquides alcalins
- Stabilité chimique : pH 4-8