

FICHE TECHNIQUE PES

DESIGNATION

EBOUT DE SERINGUE PES - POLYETHERSULFONE

PROPRIETES :

- Membrane hydrophile
- Très bonne résistance thermique et chimique
- Débit d'eau :
 - 36 ml/min/cm² (0.45 µm)
 - 21 ml/min/cm² (0.2 µm)
- Point de bulle :
 - 300 kPa (0.45 µm)
 - 430 kPa (0.2 µm)
- Résistance contre la plupart des liquides hydrophiles
- Stabilité chimique : pH 4-8