

FICHE TECHNIQUE PTFE

DESIGNATION

EBOUT DE SERINGUE PTFE – POLYTETRA-FLUORETHYLENE

PROPRIETES :

- Membrane hydrophile
- Très bonne compatibilité chimique
- Débit Isopropanol:
 - 30/43 ml/min/cm² (0.45 µm)
 - 17/23 ml/min/cm² (0.2 µm)
- Point de bulle :
 - 0.8 kPa (0.45 µm)
 - 1.2 kPa (0.2 µm)
- Résistance contre la plupart des solvants organiques et liquides agressifs
- Stabilité chimique : pH 1-14