

FICHE TECHNIQUE

Réf. 293A--

•DESIGNATION

- Filtre en Microfibre de Quartz 293A

•APPLICATIONS

Avantages :

Sans liant, ni fibre de verre
Matière 100% fibre de quartz
Résistance temp. max : 900°C
Faible teneur en métaux

•SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs	Unité
Grammage	85	g/m ²
Pénétration DOP %	<0.002	
Efficacité de rétention	99.999	%
Résistance	20	Cm/seconde