

FICHE TECHNIQUE

PVDF

DESIGNATION

EBOUT DE SERINGUE PVDF - POLYVINYLIDENE

PROPRIETES :

- Membrane hydrophile
- Très bonne résistance thermique et chimique
- Débit Isopropanol:
 - 17/23 ml/min/cm² (0.45 µm)
 - 9/12 ml/min/cm² (0.2 µm)
- Point de bulle :
 - 0.8 kPa (0.45 µm)
 - 1.2 kPa (0.2 µm)
- Résistance contre la plupart des solvants organiques et liquides agressifs
- Stabilité chimique : pH 1-14